OILWAY QX GREASE TELERISE ARCTIC PTFE EP-0

СМАЗКА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТРЕЛ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА



ОПИСАНИЕ

OILWAY QX GREASE TELERISE ARCTIC PTFE EP-0 – универсальная синтетическая смазка с добавлением политетрафторэтилена (тефлон, PTFE), в первую очередь предназначенная для смазывания телескопических стрел в широком диапазоне температур.

Смазка изготавливается на основе высокоиндексных базовых масел, комплексного литиевого загустителя и специально подобранного пакета присадок, обеспечивающих улучшенные противоизносные и противозадирные EP (Extreme Pressure) свойства, включая ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена в качестве твердых смазывающих компонентов.

Данная смазка специально разработана для обеспечения превосходных смазывающих свойств и надежной защиты от износа узлов трения сталь-фторопласт в телескопически стрелах кранов, манипуляторов, погрузочной техники. Смазка сохраняет свои эксплуатационные характеристики от -55 °C до +140 °C.

ВИД ФАСОВКИ:

- 18 кг
- 170 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -55…+140 °C

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

- NLGI 0, KPFHC 0 N-55

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря синтетической основе обеспечиваются хорошие низкотемпературные свойства.
- Улучшенные противоизносные и противозадирные свойства благодаря специальным EP (Extreme Pressure) присадкам.
- Высокая механическая стабильность.
- Хорошая защита от коррозии.
- Тефлоновый наполнитель (PTFE) обеспечивает улучшенную защиту поверхностей от граничного трения.
- Высокая адгезия к металлам и пластикам.
- Сохраняет свою консистенцию в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фторопластовые направляющие телескопических крановых стрел и иного подъемного оборудования.
- Подшипники трения и скольжения, зубчатые передачи, средненагруженные закрытые редукторы и т.д..





ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	OILWAY QX GREASE TELERISE ARCTIC PTFE EP-0
Температура каплепадения, °С	-
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	355-385
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания (Рс), Н - показатель износа (Ди), мм	 5200 0,5
Вымываемость водой, потеря веса при 79°С, %	6
Кинематическая вязкость базового масла, мм^2/с	100
Процент ввода PTFE, %	10

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения смазки OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания смазки на кожу. При работе со смазкой пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Тару, упакованную в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание пластичных смазок. Версия 1. Июль 2025 г.